



ELECTROGUARD E30 – DATI TECNICI

Rivestimento statico-dissipativo a base acquosa

Un sistema bicomponente a base di vernice Poliuretanic per proteggere contro la generazione di elettricit  statica. Questo materiale   a base acquosa, con basso odore e pu  essere applicato in maniera sicura da personale addetto alla manutenzione senza conoscenze specialistiche dei sistemi di pavimentazione.

Si consiglia di applicare sempre due strati di prodotto per ottenere i migliori risultati. Le superfici da verniciare devono essere in buono stato, sigillate, senza polvere, olio o altre particelle libere. Si raccomanda vivamente di non applicare la vernice E30 su calcestruzzo grezzo. Se necessario, applicare prima un primer epossidico EP131.

Propriet  fisiche:

Volume solidi: circa 35%

Livello lucidit : dal 20% al 30%

Spessore tipico: 40 micron per strato

Contenuto VOC: 25 grammi/litro

Essiccazione a 20 C: essiccazione al tocco entro 2 ore

Essiccazione dura entro 16 ore

Polimerizzazione completa entro 7 giorni

Durata del barattolo: 2 ore

Copertura: 9 mq/litro

Rapporto di miscelazione: base/attivatore forniti in rapporto corretto

Grigio chiaro (RAL 7004)

Consigliamo di non applicare se la temperatura   inferiore a 10 C

Propriet  elettriche:

Resistenza della superficie: 10(5)-10(8) ohm/quadrato

Resistenza a terra: 10(5)-10(8) ohm

Conforme a IEC 61340-5-1/2 -

Decadimento carica: conforme a MILB81705C